



# Vario DoubleFit +

## Pastöse Klebe-Dichtmasse für innen und außen

### Anwendung

Zu Herstellung luftdichter Anschlüsse von Dampfbremsen nach DIN 4108-7 und Winddichtbahnen an Untergründe und Bauteile.

- **Mehrkomponenten-Klebe-Dichtmasse mit verbesserter Rezeptur für innen und außen**
- **zur Herstellung von luftdichten Anschlüssen an angrenzenden Bauteilen**
- **universell einsetzbar für alle Dampfbremsen auf bauüblichen Untergründen**
- **hohe Klebekraft, dauerelastisch**
- **kein «Nachlaufen» der Klebe-Dichtmasse**
- **temporär frostbeständig bis -30 °C**
- **lösemittelfrei und geruchsneutral**



\* Angaben über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emission)

# Vario DoubleFit + Pastöse Klebe-Dichtmasse für innen und außen

## Material

2 Klebe-Dichtmassen auf Basis von modifizierten Acrylat-Polymerdispersionen

## Verarbeitungshinweise

Dichtmasse auf trockenen, sauberen und tragfähigen Untergrund auftragen, nach Bedarf mit Haftvermittler Vario® MultiPrime vorbehandeln. Bei Unsicherheit bezüglich der Untergrundhaftung Probeverklebung durchführen, ggf. optional Anpressplatte verwenden. Auftrag der Klebe-Dichtmasse mit Raupendurchmesser von 6-8 mm mit guter Haftung zum Untergrund. Die Dampfbremsfolie zwischen zwei Fingern an die Raupe drücken, so dass die Dicke der Klebe-Dichtmasse in der Mitte der Raupe nach dem Andrücken noch > 4 mm und an den Rändern 1-2 mm beträgt.

Bei zwei nicht saugenden Materialuntergründen kann auch im Kontaktklebeverfahren gearbeitet werden, da die Masse nach Aushärtung dauerelastisch ist. Die Verklebung im Kontaktklebeverfahren auf nicht saugenden Untergründen erfolgt dabei nach bedingter Antrocknung des Klebstoffs (16 - 20 Stunden) in staubfreier Umgebung, sowie fett-, staubfreien und trockenen Untergründen. Bei Bedenken zur Haftung auf Untergründen ist eine Probeverklebung zu empfehlen.

Bitte beachten Sie insbesondere unsere Hinweise zum winterlichen Rohbau und Baustellen mit erhöhten Luftfeuchtigkeiten ≤ 70% (relative Luftfeuchte) bzgl. der Verarbeitung von Baustoffen (als Download auf [isover.de](http://isover.de) verfügbar).

## Lagerungshinweis

24 Monate bei Lagertemperatur + 5 °C bis + 40 °C (pH-Wert kann über die Lagerzeit geringfügig abfallen)

### Technische Eigenschaften

Eigenschaften	Zeichen	Einheit	Kenngößen und Messwerte	Normen
Temperaturbeständigkeit	-	°C	-40 bis +100 (nach Aushärtung)	-
Chemisches Verhalten	-	-	Frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten, PVC, Schwermetallen und Halogenen	-
UV-Beständigkeit	-	-	vor UV-Strahlung schützen	-
Geeignete Untergründe	-	-	Mauerwerk mit Glattstrich, Porenbeton mit Glattstrich, Beton, Putz, Holz und Metall	-
Härtungsgeschwindigkeit	-	-	Ca. 2 mm/24h bei 23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit (Verklebung von ISOVER Vario Dampfbremsfolien auf saugendem Untergrund). Bei abweichenden Bedingungen weicht die Härtungsgeschwindigkeit von diesen Angaben ab. Hinweis zu Farbumschlag: Die grün/gelbe Farbkombination wird nach Aushärtung dunkler.	-
Mechanische Eigenschaften	-	-	geprüfte Klebeverbindung inkl. Alterung	DIN 4108-11
Ph-Wert	-	-	7 bis 8	-
Verarbeitungstemperatur	-	°C	ab -5 bis +40	-

Wasserdampf Diffusionswiderstandszahl ist dickenabhängig

*Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter „[www.isover.de](http://www.isover.de)“). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.*

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG, Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1, 67059 Ludwigshafen  
[www.isover.de](http://www.isover.de)

# Vario DoubleFit + Pastöse Klebe-Dichtmasse für innen und außen

Lieferformen DE			
Bestell-Nr.	ml/ Stück	Stück/ Paket	Pakete/ Palette
560184 <sup>1</sup>	310	12,0000	75
560185 <sup>2</sup>	600	12,0000	50

<sup>1</sup> Kartusche

<sup>2</sup> Schlauchbeutel, inkl. 4 Spritzaufsätze

Made in Germany

*Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter „www.isover.de“). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.*

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG, Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1, 67059 Ludwigshafen  
[www.isover.de](http://www.isover.de)

Seite 3/3 · Stand: 29.07.24

**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN